

Kamstål Ø25 K500C-T obehandlat



Obehandlat kamstål kan användas till en mängd olika ändamål.

Berg & Tunnel: Obehandlat kamstål kan användas i flera olika områden. Tex som spilingbult vid tunnelpåslag eller som tillfällig bergförstärkning.

Prefab och Stålbygg: Kamstålet används bland annat som armering för att armera betong och därmed öka hållfastheten och förhindra sprickbildning i byggnationer och infrastruktur.

Lagerprogram

Kamstål 25x6000 K500C-T Obeh.

Kamstål 25x12000 K500C-T Obeh.

Kan kapas enligt önskemål. Övriga/längre längder mot förfrågan.

Kan gängas upp till 300mm i en eller båda ändar.

Teknisk information

Material: K500C-T enligt SS 212540 / EN 10080

Vikt: 3,85 kg/m

Dimension (Ømm)	Spänningsarea, As (mm ²)	Sträckgräns, Re (N/mm ²) min.	Brottgräns, Rm (Fu) (N/mm ²) min.	Förlängning, Agt (%) Min.
25	491	500	600	8

Nominell lastkapacitet*

As x Reh

As x Rm

Stam:

Spänning: 245 kN

Brottgräns: 294 kN

*Gäller bultens stålkapacitet i rakt drag utan reduktioner eller säkerhetsfaktorer. Uträkningarna är för info och bygger på homogena materialvärden.

Korrosionsskydd

Obehandlat